

WILTON NATURE

GEWEVEN TAPIJT



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 22+ en 31
Toepassing	Woon gebruik	woonomgeving normaal tot zwaar gebruik
	Project gebruik	licht project gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik	trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Efl
Breedte	cm	400
Poolmateriaal		90% polypropileen / 10% wol
Garen		gesponnen, 3-draads getwijnd
Verfmethode		vezelverf
Rugmateriaal		actionback
Drager		d.m.v. ketting en inslag
Weefdeling	mtr	320
Inslag	mtr	150/300
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ² 900
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ² 2200
Poolhoogte	ISO 1766	mm 3,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm 6,0
Lichtechtheid	ISO 105B02	5-6
Wrijftechtheid	ISO 105-x12	4-5
Waterbestendigheid	ISO 105-E01	4-5
Electrostatische oplading	ISO 6356	kV ≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm < 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm < 10 ¹⁰
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W 0,060
Contactgeluidisolatie	ISO 140-8)	dB ca. 22
Slipbestendigheid	EN 14041	DS (antislip)
Brandgedrag	EN 14041/9239-1	Efl
Prodis nummer		5409DA94
EPD-GUT nummer		121264
Garantie	op slijtage	7 jaar
Legadvies		zie bijlage PDF en stalenkaart



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl