ADCOCLASS BRANDVERTRAGEND PROJECTTAPIJT

inter floor sinds 1828

PROJECT TAPIJT

Specificatie volgens EN 13297

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 32 en 23
Toepassing	Project gebruik		werkruimten, scholen, verzorgingscentra, restaurants
			etc.
Eigenschappen	Project gebruik		trappen, zwenkwielen[1], vochtbestendig,
			vloerverwarming, antistatisch, akoestiek verhogend,
			lichtecht, comfortklasse 2, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte		cm	400 en 200
Poolmateriaal			100% Asota® polypropyleen projectvezels
Vezel			Asota met hoge lichtechtheid en UV bestendigheid
Vezeleigenschappen			bestand tegen bleekmiddel en agressieve
			reinigingsmiddelen
kleuren door			SD, in de vezel geverfd, gemengd
Vuilwerend			in de vezel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m^2	900
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m^2	1200
Poolhoogte	ISO 1766	mm	4,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	8,0
Lichtechtheid	ISO 105 B02		5
Wrijfechtheid	ISO 105 X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105 E01		5
Electrostatische oplading	ISO 6365	kV	2
Vormvastheid	EN 994		voldoet
Verticale weerstand	ISO 10965		$\leq 10^{10}$
Horizontale weerstand	ISO 10965		$\leq 10^{10}$
Contactgeluidsisolatie	DIN 52210	dB	26
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m^2 K/W	0,17
Brandgedrag	EN 13501/ISO 9239-1		Cfl-s1*
Naadvastheid	EN 1814		voldoet
Prodis nummer			52EFB729
DOP nummer			1061#11HVL01
Garantie	op slijtage		7 jaar
Leg- en lijmadvies			zie separate PDF-file

* indien verlijmd met EC1-code lijmen

[1] bij intensief gebruik van bureaustoelen adviseren wij Jumbo protectmatten

REG.NR 52EFB729
www.pro-dis.info

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT · GUT TESTED

CE
EN 14041
DOP:
1061#11HLF01
EN 13297

asota® PROJECTVEZELS

Interfloor vloerbedekkingsprodukten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.