

DUETTE



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 31
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving zwaar gebruik
	Projectgebruik		project licht gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 2, snijvast, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal	100% polyamide 6.0 Soft Yarn		
Garen	2 x 2 draads, getwijnd, geheatset		
Verfmethode	stukverf		
Rugmateriaal	actionback		
Drager	p.p. bandjesweefsel met Deep Dye vlies		
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	675
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	1400
Poolhoogte	ISO 1766	mm	15,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	17,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	63.125
Lichtechtheid	ISO 105B02		> 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Contactgeluïdsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 20
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	0,148
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Cfl-s1*
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	2
Prodis nummer	D2A267CE		
DOP nummer	1127-125956		
Garantie	op slijtage		7 jaar

* mits geheel verlijmd



REG.NR

D2A267CE

www.pro-dis.info























EN 14041
DOP: 1127-125956
18

CE

For use as floor covering in buildings

Interfloor Tapijt BV
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl