

MODENA



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 22
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving normaal tot zwaar gebruik.
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 2, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide 6.0 Soft Yarn Imprel®
Garen			2 draads getwijnd en geheatset
Verfmethode			stukverf
Rugmateriaal			Twinback Backing voor extra comfort en optimale stoffeer eigenschappen
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	ca. 600
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	ca. 1580
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 4.0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 6.0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 216.000
Lichtechtheid	ISO 105B02		≥ 5-6
Wrijfechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 24
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	ca. 0,080
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Cfl-s1*
Slijpbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	2
DOP nummer			1011#IE00CV
Prodis nummer			BCE8EF68
Garantie	op slijtage		7 jaar

*mits geheel verlijmd



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl