

TENDENCE



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 31
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving zwaar gebruik**, project licht gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, zwenkwielen, antistatisch,lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 5, brandvertragend Cfl-s 1
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% PES Ultra Soft Yarn
Garen			2 draads getwijnd, geheatset
Speciale gareneigenschap			bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen, bleekmiddelbestendig
Verfmethode			Solution Dyed PES
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	ca. 2150
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	ca. 2900
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 14.0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 16.0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 179.500
Lichtechtheid	ISO 105B02		> 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 28
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	0,222
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Cfl-S1*
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	5
DOP nummer			1127-127111
Prodis nummer			47BAC600
Garantie	op slijtage		7 jaar

*Mits geheel verlijmd ** Uitermate geschikt voor maatwerk tapijten (volume of blindband)



EN 14041
DOP:1127-127111
20

CE

For use as floor covering in buildings
Interfloor Tapijt BV
Adelaarstraat 6
NL-8064 AH Zwartsluis



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl